





M18216BTP10

# 单晶双面TOPCon太阳能电池

 具有低反射特性的均匀细小绒面结构

 原位掺杂超薄Poly-Si

 选择性发射极

 低衰减性能



测试效率达

**25.3%~25.7%**

## 电性能

| 档位     | Unit | 25.20  | 25.10  | 25.00  | 24.90  | 24.80  | 24.70  | 24.60  | 24.50  | 24.40  |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 开路电压   | V    | 0.726  | 0.725  | 0.724  | 0.723  | 0.722  | 0.721  | 0.720  | 0.719  | 0.718  |
| 短路电流   | A    | 13.731 | 13.707 | 13.699 | 13.666 | 13.622 | 13.581 | 13.548 | 13.516 | 13.481 |
| 最佳工作电压 | V    | 0.624  | 0.623  | 0.622  | 0.621  | 0.620  | 0.619  | 0.618  | 0.617  | 0.616  |
| 最佳工作电流 | A    | 13.333 | 13.311 | 13.305 | 13.267 | 13.223 | 13.180 | 13.147 | 13.112 | 13.068 |
| 最大输出功率 | W    | 8.32   | 8.29   | 8.25   | 8.22   | 8.19   | 8.15   | 8.12   | 8.09   | 8.05   |

标准测试条件:1000W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25°C

## 温度系数

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 最大功率温度系数 | -(0.33±0.02) %/k   |
| 最大开压温度系数 | -(0.27±0.03) %/k   |
| 最大短流温度系数 | +(0.045±0.015) %/k |

## 机械性能

|       |  |
|-------|--|
| 基材材料  | N-型单晶硅片                                      |
| 电池厚度  | 130μm±13μm                                   |
| 边长    | 182mm*182mm±0.5mm                            |
| 对角线长度 | 247mm±0.5mm                                  |
| 正面    | 16*0.036mm±0.02mm主栅线(银), 热氧抗PID, 蓝色减反射膜(氮化硅) |
| 背面    | 16*0.036mm±0.02mm主栅线(银), 蓝色减反射膜(氮化硅)         |

## 光衰测试

辐照度:1000W/m<sup>2</sup>, 标准太阳光谱(AM 1.5), 总辐照量:5 kWh/m<sup>2</sup>, 电池片效率衰减≤2%。

## 抗PID性能


-1500 伏, 192 小时, 功率衰减<5%

## 包装存储

包装盒热缩包装, 周围有泡棉气垫减震缓冲, 减少长途运输对产品的影响;  
包装完成的电池存放在室内, 湿度控制在 60%以下, 温度控制在20°C±10°C, 储存时间不超过90天。

## 产品外观

### 正面



### 背面

